

Product Data Sheet

老人牌混凝土封闭漆 059CN

基料: 059C9
固化剂: 95040



概述: 老人牌混凝土封闭漆 059CN 是一种低粘度、双组份环氧清漆，具有优异的渗透性能。

用途: 用于在色漆施工前，封闭干净的混凝土表面。它的使用量以刚好能饱和混凝土表面为准。在任何情况下，施工后漆膜表面不应出现光泽。也适用于封闭热喷金属涂层。

使用温度: 干燥条件下，最大：140℃。

认证: 符合 EU directive 2004/42/EC 标准，h 子类别。

物理参数:

颜色/色号: 透明/00000
漆面: 平光
体积固体含量: 29±2%
理论涂布率: 见备注
闪点: 25℃
比重: 0.9 千克/升
指触干: 3-4 小时 (20℃)
完全固化: 7 天 (20℃)
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 606 克/升

施工说明:

混合比率: 基料 059C9: 固化剂 95040 = 4 : 1 (体积比)
施工方法: 无空气喷涂 / 刷涂
稀释剂 (最大体积): 08450 (5%) / 08450 (5%)

混合使用期: 8 小时 (20℃)
喷孔尺寸: 0.43-0.53 毫米
喷嘴压力: 10.0 兆帕 (无空气喷涂数据仅供参考，实用时可以调整。)
工具清洗: 老人牌工具清洁剂 99610
漆膜厚度: 无关 (见备注)
重涂间隔: 根据相关要求。

表面处理: 用乳化清洗的方法除去所有的光滑剂和其它污染物，再用高压清水冲洗。用机械处理方法，最好用喷砂方法，或用酸处理方法来清除浮渣和松散物质以形成坚硬、粗糙、均匀的表面。根据相关指标要求用合适的封闭漆封闭表面。
热喷金属涂层: 金属涂层施工后不久就应施工本品，经确认本品可阻止多孔涂层受到污染。

施工条件: 施工到一干燥洁净的表面，表面温度高于露点以防止凝露。只有在施工和固化能够进行的条件，即温度高于 0℃，湿度不低于 30% 的情况下使用。油漆自身温度应高于 15℃。在狭窄空间施工和干燥期间，必须提供足够的通风。

加涂油漆: 无，或根据规定加涂。

备注:

产品	未稀释	稀释5%体积	第二阶段限制量, 2010
059CN00000	606克/升	618克/升	750克/升

其它颜色的 VOC 含量，请参阅产品安全说明书。

安全: 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意: 本品仅适用于专业用途。

公布日期: 2016 年 12 月-059CN00000