

老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610

产品特性

描述

老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610 是一款富有光泽的聚氨酯面漆，采用脂族异氰酸酯固化。该产品具有极佳的光泽度和保色性，并含有磷酸锌。

符合欧盟指令 2004/42/EC“关于限制挥发性有机化合物的油漆指令：第 j 子类”。

推荐用途

老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610 推荐作为一款符合 VOC 标准的厚浆型面漆，用于保护严重腐蚀环境下的结构钢。在 C2 和 C3 类环境中，该产品可指定作为直接涂布于金属的单涂层系统。也可直接涂覆于镀锌钢板。

使用温度:

- 干燥条件下：最高使用温度：120°C [248°F].

证书 / 认证证书

- 当用作指定的涂层配套时，被认可为低火焰传播材料，更多细节请在 hempel.com 上参考“Declaration of Conformity”。
- 以下色号采用特殊的导电颜料配制而成，可以设计符合 ATEX ISO 80079-36:2016 爆炸性环境要求的油漆系统：95000
- 当用作指定涂层配套的一部分时，满足 NORSOK M-501 要求，Edition 6, System 1. Edition 7, System 1A, 1B.

产品特点

- 适用于严重腐蚀的大气环境。
- 在 C2 和 C3 环境中，直接涂布于金属表面。
- 高光，具有出色的光泽度和保色性。
- 高固含量，符合 VOC 标准。
- 最低固化温度为 -10°C [14°F].

产品安全

闪点 31°C

VOC 含量 (多组分油漆混合后)

法规	值
欧洲联盟	343 克/升
美国 (涂料)	320 克/升
美国 (监管)	343 克/升
加拿大	343 克/升
中国	343 克/升
香港	320 克/升
韩国	343 克/升

根据具体立法，详见Hempel网站 hempel.com 或当地 Hempel 网站提供的解释性说明。挥发性有机化合物(VOC)的数值可能因色号不同而异，请参考安全数据表第9节。*欧洲联盟指令2004/42/CE。根据EPA Method 24。本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求，具体请咨询本公司代表。

处理

小心轻放。使用前和使用过程中，遵守包装和油漆容器上的安全标签，遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码

55610

产品组分

基料 55619

固化剂 97050

标准色号 / 代码

White 10000 *

老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610

可通过本公司调色系统提供其它颜色

光泽
有光

体积固体分
67 ± 2%

比重
1.4 千克/升

建议干膜厚度
80 微米

铝粉颜色号 / 代码
Aluminium grey 19002

光泽
请查阅 Hempel《含铝粉涂料指南》。

体积固体分
58 ± 2%

比重
1.1 千克/升

建议干膜厚度
80 微米

表面处理

清洁度

- 通过适当的清洁剂清洁去除油、油脂和其他污染物。
- 用高压淡水清洗去除盐分、洗涤剂、和其它污染物。

新建：

- 磨料喷砂至最小 Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC)。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

维护和维修

- 磨料喷砂至最小 Sa 2 (ISO 8501-1) / SP 6 (SSPC)。
- 对于小区域，不可使用磨料喷砂，而需手动或用电动工具清洁。
- 水喷射至最小 Wa 2½ (ISO 8501-4)
- 最大闪锈等级 FR M (ISO 8501-4)。
- 清除灰尘、喷砂磨料和松散物。

粗糙度

- 表面粗糙度 Medium (S) (ISO 8503-2)。

更多详情，请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

混合比

基料 55619：固化剂 97050
(7：1 按体积)

使用前请充分搅拌。

稀释剂

老人牌稀释剂 08080

清洗剂

老人牌稀释剂 08080

适用期

产品温度	10°C	20°C
适用期	3½ 小时	2 小时

老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610

推荐方法

工具	稀释最大体积	施工参数
无气喷涂	3%	喷嘴压力: 17.5 兆帕 喷孔尺寸: 0.43-0.53 毫米

如果使用刷涂或滚涂，需要多道涂层才能获得规范要求的干膜厚度。切勿稀释超过当地环保法规允许的范围。喷涂参数是指示性的，可视现场情况调整。压力数值适用于20°C时的材料。（*如需要其他施工方法请咨询本公司代表！）。

漆膜厚度

规格范围	低	高	推荐的
干膜厚度	50 微米	125 微米	80 微米
湿膜厚度	75 微米	187 微米	120 微米
理论涂布率	13 米 ² /升	5.3 米 ² /升	8.3 米 ² /升

为获得最佳性能，请避免漆膜过厚。

施工条件

- 施工表面应清洁干燥，施工表面温度高于露点3°C [5°F]以避免凝露。
- 在涂布和固化过程中，表面温度必须高于 -10°C [14°F]。
- 低温时当心表面结冰。
- 在使用过程中和使用后的一段时间内，膜的形可能受到小雨、高湿度和/或冷凝的不利影响：“8 小时，20°C/68°F”。
- 油漆温度在15-30°C [59-86°F]之间时可以获得最佳喷涂性能，超出这些温度可能需要额外的稀释。

相对湿度：

- 在固化过程中，相对湿度必须低于 85%。
- 在涂布过程中，相对湿度必须低于 85%。

干燥与重涂

产品兼容性

- 前道涂层：根据 Hempel's 规格。建议的产品为：老人牌多功能厚浆漆500 45950/3, 老人牌纯环氧漆系列, 先锋盾系列
- 后道涂层：无。

干燥时间

表面温度		10°C	20°C	30°C
指触干	分钟	120	90	60
表干	小时	11	3½	2
硬干	小时	12	5	3
完全固化	天	-	7	-

在标准条件下测定干膜厚度80微米，详见Hempel的解释性注释。

重涂

Hempel's 规格 取代了重涂表中所示的所有指南。

产品名称		-10°C	10°C	20°C	30°C
		大气，中等			
老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610	最低 最高	30 小时 可延长*	9 小时 可延长	6 小时 可延长	3 小时 可延长

对于具有相同通用化学成分的产品，重涂时间仅供参考。更多信息请参考 Hempel's 规格。

干燥条件

- 为获得规定的干燥时间，在使用、干燥和固化过程中保持充分的通风至关重要。
- 应避免在新涂覆的涂层上出现冷凝。

重涂备注

- 使用前，表面必须干燥清洁。

其他

- Hempel's 规格 取代产品数据表中的任何建议。

储存

保质期

环境温度	25°C
基料	36 个月
固化剂	24 个月

储存在未开封的原始容器中时，保质期从生产日期算起。之后，必须重新检验产品质量。存放在高温条件下可能缩短保质期。如需建议，请咨询 Hempel。

老人牌聚氨酯厚浆面漆 55610

储存条件

- 产品必须根据当地法律储存在不超过 40°C [104°F] 的条件下，避免阳光直射，避免雨、雪的直接影响。
- 固化剂对湿气很敏感。使用前应储存在干燥处，并保持密封。

碳足迹

干膜厚度	1 微米
GWP (全球增温潜势)	8.7 g CO ₂ e/m ²

碳足迹是指在 1 平方米的表面上形成 1 微米 的 干膜厚度。

范围包括原材料，运往 Hempel 工厂，Hempel 生产过程，以及产品在使用过程和使用后排放的任何挥发性有机化合物（VOC）。

根据本 PDS 中定义的标准色号进行计算。数值可能会因色号不同而异。

附加文件

更多信息请参阅 Hempel 网站 或您当地的 (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) Hempel 网站：

- 产品数据表的注释。
- 施工方法
- 表面预处理
- 本产品《施工说明书》。
- 铝色 面漆。

本《产品数据表》（“PDS”）与所供应的产品有关（“产品”），且该表内容会不时更新。因此，买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS（而非早期版本）。除 PDS 之外，买方/施工方还可能收到如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南，此类文件也可以从 Hempel 官网 (www.hempel.com) “产品”页面中进行下载（以下简称“补充文件”）：

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求，提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载，其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有，将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南（例如，施工和表面预处理）	如有，将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息，则信息的优先级别应当以上述顺序排列为准。在此情况下，您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外，买方/施工方必须充分考虑每种产品随附的相关安全数据表，该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的建议和要求进行施工，由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外，除另有明确书面约定外，产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。