

无锡自抛光共聚物防污漆

产品概述	一种高固、高性能、无锡、低摩擦、自抛光共聚物 (SPC) 防污漆。特别适用于需要减少溶剂排放的区域。								
预期用途	专门设计用于远洋船舶。 用于维修和保养。								
产品信息	颜色	BEA754-褐色, BEA757-红色, BEA751-黑色 BEA744-褐色, BEA747-红色, BEA741-黑色 (仅在欧洲非管制国家有售)							
	面漆/光泽	不适用							
	乙组份 (固化剂)	不适用							
	体积固体份	54% ±2% (ISO 3233:1998)							
	混合比例	不适用							
	标准膜厚	可指定 75 - 200 微米干膜厚 (139 - 370 微米湿膜厚) , 具体取决于最终用途。							
	理论涂布率	在75 – 200微米干膜厚时理论涂布率为7.2 – 2.7米²/公升 , 允许适当的损耗系数							
	施工方法	无气喷涂, 刷涂, 辊涂							
	闪点	单组份 25°C							
干燥资料	-5°C		5°C		25°C		35°C		
表干 [ISO 9117/3:2010]	120 分钟		60 分钟		40 分钟		30 分钟		
单道涂层下水前	30 小时		12 小时		10 小时		8 小时		
多道涂层下水前	48 小时		18 小时		14 小时		12 小时		
注：	对于大修和修补，如果任何单道涂层干膜厚>150微米或总干膜厚>300微米，下水前时间必须进行如下增加： 在10°C或以下时为48小时，在25°C时为36小时，在35°C时为24小时。								
复涂数据 - 见“限定”一节	底材温度								
	-5°C		5°C		25°C		35°C		
复涂下列产品时	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	
Intersmooth 7460HS SPC	12 小时	28 天	6 小时	28 天	4 小时	28 天	3 小时	28 天	
法定数据	挥发性有机化合物	425 克/公升(原装涂料) (EPA 方法 24) 226 克/千克(原装液体油漆)。欧盟溶剂排放指导 (委员会指导 1999/13/EC) 403 克/公升中国国家标准GB23985 挥发性有机化合物值是典型值，仅提供用来作为参考。它们可能会随着诸如颜色和常规制造误差之类因素的改变而发生变化。 美国环保局							该产品未在美国或加拿大注册。 该产品不含作为生物杀虫剂的有机锡，符合国际海事组织 2001 年 10 月所通过的有关在船上控制使用有害防污漆的国际条约(国际海事组织文件 AFS/CONF/26)。

无锡自抛光共聚物防污漆

证书	当作为已核准的方案的一部分使用时，该产品拥有以下证书： 产品已由下列船级社认可，符合有关控制船上有害防污系统的国际惯例，2001 (AFS 2001) ： • 法国船级社 (Bureau Veritas) • DNV • 韩国船级社 (Korean Register of Shipping) • 英国劳氏船级社 (Lloyds Register) 有关详细情况，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。
体系及配套性	有关最适于待保护表面的油漆配套，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。
表面处理	按照标准的“全球船舶涂料使用规范 (Worldwide Marine Specifications) ”使用。 所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。 采用高压淡水冲洗或一般淡水冲洗，以合适为准，并按照 SSPC - SP1 溶剂清理标准除去所有油或油脂、可溶性污染物以及其它外来物质。 大修 Intersmooth 7460HS SPC 应始终施工在推荐的底漆上。底漆表面应干燥且无任何污染物， Intersmooth 7460HS SPC 必须在规定的复涂间隔时间内进行施工 (参阅相关的产品说明书)。 破损、损坏等区域应处理至规定的标准 (例如： SSPC-SP10)，并在施工 Intersmooth 7460HS SPC 前，涂上底漆。 维修 Intersmooth 7460HS SPC 施工在自身上： 船舶一进入船坞，在其干燥前即采用扇形喷射喷枪靠近表面喷射密集高压淡水 (3,000磅/平方英寸，211千克/平方厘米) 冲洗清理整个区域。参阅所推荐的防锈底漆系统并在底漆所规定的复涂间隔时间内施工 Intersmooth 7460HS SPC (请参阅相关的底漆产品说明书)。 在国际油漆 (International Paint) 无锡防污漆、国际油漆 (International Paint) Intersmooth SPC 防污漆或竞争对手的防污漆上施工 Intersmooth 7460HS SPC： 有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

无锡自抛光共聚物防污漆

施工	
混合	该涂料为单组份涂料，施工前应采用动力搅拌器彻底搅拌。
稀释剂	国际牌 GTA007。通常不需要稀释。在极端条件下，向贵处代表咨询施工建议。稀释不要超过当地 环保法规所允许的范围。
无气喷涂	推荐使用 喷嘴尺寸 0.54-0.8 毫米 (21-31 thou) 喷嘴处的输出流体总压力不低于 190 千克/厘米² (2700磅/平方英寸)
传统型喷涂	不推荐采用传统型喷涂方法进行施工。
刷涂	刷涂施工仅建议用于小面积。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。
辊涂	辊涂施工仅建议用于小面积。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。
清洁剂	
工作中止及清理	采用国际牌清洗剂彻底冲洗所有设备。所有尚未用过的涂料应贮存于盖紧的容器中。未装满涂料的容器，在贮存后可能会出现涂料粘度增高的现象。涂料在使用前应进行过滤。
焊接	如果在涂有该产品的金属上进行焊接或火焰切割，会散发灰尘和烟雾，需使用合适的个人防护设备及局部通风排气设施。
安全	所有与该产品的施工和使用有关的工作，均应按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行。 使用该产品前，应获取、参阅并遵循该产品“材料安全说明书”有关健康和安全方面的信息规定。参阅并遵守“材料安全说明书”和包装容器标牌上的所有预防措施。如果您未完全了解这些告诫和规定，或者不能严格遵守，请勿使用该产品。在该产品的施工和干燥过程中，必须采用合适的通风和防范措施，将溶剂蒸汽浓度控制在安全限定值以内，以防止发生中毒或缺氧的危险。采取保护措施，避免皮肤和眼睛与该产品接触(例如：手套、护目镜、面罩、隔离霜等)。具体安全措施应视施工方法和工作环境而定。 紧急联系电话： 美国/加拿大 - 医疗咨询电话 1-800-854-6813 欧洲 - 联系电话 (44) 191 4696111。医院及医生诊视电话 (44) 207 6359191 中国 - 联系电话 (86) 532 83889090 其他地区 - 与地区办事处联系

无锡自抛光共聚物防污漆

限制

涂料的寿命与施工的厚度成正比。产品性能取决于所获得的规定漆膜厚度。

浸水后，Intersmooth 7460HS SPC 的颜色会发生轻微变化。

复涂数据仅作参考之用，应视当地的气候和环境条件而定。有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

在好天气下施工。待涂表面的温度必须至少高于露点 3°C。除非另有特殊指令，否则在混合和施工前，应将涂料温度保持在21°C，以达到最佳性能。未混合的涂料（在盖紧的容器中）应按本产品说明书“贮存”一节中规定的方式进行保护性贮存。此处提及的技术和施工数据之目的，是为制定一个涂料施工程序的总则。测试性能结果来自于受控的实验室，国际油漆(International Paint)不能断言所公布的测试结果，或任何其他测试，精确代表

包装规格	包装规格	体积	包装
	20 公升	20 公升	20 公升
	有关其它包装尺寸，请向国际油漆 (International Paint) 咨询。		
单位装运重量	包装规格	包装重量	
	20 公升	38.6 千克	
贮存	保存期限	在所有温度时均为12个月。此后需复查。贮存在阴凉、干燥的场所，远离热源和火源。	

全球供应情况

请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

重要声明

本产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗，任何人因任何原因，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然我们竭力保证我们对产品所提供的所有建议（无论在本说明书中或以其它方式提供的）均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况或影响本产品施工和使用的多种因素。因此，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏在法律允许的最大范围内概不负责。因此，我们拒绝承担一切通过法律或其它方式明示或暗示的保证，包括但不限于对特定目的之可销售性或适用性作出任何暗示性保证。所有供应的产品及提供的技术指导隶属于我们的销售条款和条件。您应获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地代表联系检查所持产品说明书为最新版本是用户的职责。

本技术产品说明书也可在我们的网站 www.international-marine.com 或 www.international-pc.com 上找到，它们应与本文件相一致。如本文件与网站上的技术产品说明书版本之间存在任何差异，则应以网站上的版本为准。

本产品说明书中提到的所有商标均为Akzonobel（阿克苏诺贝尔）集团公司之商标或已许可给Akzonobel（阿克苏诺贝尔）集团公司。
© AkzoNobel, 2024
www.international-marine.com